



## Produktbeschreibung

Produktname:

# PORTER'S AQUA ENAMEL

---

### PRODUKTBESCHREIBUNG:

Porter's Aqua Enamel ist ein wasserbasierter Acryl-Decklack, der zu einem strapazierfähigen Finish trocknet und alle Vorteile eines ölasierten Decklacks ohne dessen Nachteile bietet. Erhältlich als Gloss (super glänzend) oder Satin Finish. Selbstnivellierend (zur Minimierung von Pinselstrichen), nicht vergilbend, robust und langlebig mit exzellentem Glanzerhalt, leicht aufzutragen, geruchsarm, schnell trocknend und einfach überstreichbar. Exzellent für Außenholz- und Zierbereiche, da seine hohe UV-Beständigkeit für Haltbarkeit und Langlebigkeit auch unter extremen Temperaturen und klimatischen Bedingungen sorgt. Porter's Aqua Enamel widersteht Abplatzen und Abblättern und ist vollständig abwaschbar.

### ORT:

Innen und außen. Ideal für Türen, Architraven, Fenster und Zierleisten

### UMWELTINFORMATIONEN:

Porter's Paints verwendet ausschließlich hochwertige Rohstoffe und wann immer möglich kaufen wir von australischen Lieferanten. Unsere

Fertigungsprozesse sind auf maximale Leistung mit minimalen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit des Benutzers ausgelegt

### VORGESCHLAGENE ANWENDUNGEN:

Kann auf die meisten geeigneten Gipskarton-, Gips-, Holz-, Metall-, Mauerflächen und auf zuvor gestrichene Oberflächen aufgetragen werden.

### FARBEN:

Wählen Sie aus unserer großen Auswahl an Farben oder fragen Sie unseren Farbfachmann nach Ihrer speziell für Sie zusammengestellten Farbe. Erhältlich als Gloss oder Satin Finish.

### EINSCHRÄNKUNGEN:

Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit, unter 10°C oder über 30°C auftragen.

### VORBEREITUNG:

#### NEUE/UNGESTRICHENE SUBSTRATE:

Das Substrat sollte eine saubere, gut erhaltene Oberfläche sein, die frei von losem Material, Schmutz, Fett, Öl und Schimmel ist. Vor dem Fortfahren abbürsten. Auf neuen unbehandelten

Rigipsplatten, Putz, Ziegel oder Holz alle Verbindungen und reparierte Bereiche mit Porter's Limeproof Universal Primer grundieren, dann eine Schicht davon auf die gesamte Fläche auftragen. Berührungstrocken in 2 Stunden. 6 Stunden zwischen den Schichten und 24 Stunden insgesamt vor dem Auftragen von Aque Enamel trocknen lassen.

Auf neuem, ungestrichenem, frischen Gipsputz warten, bis der Gips gründlich abgebunden und vollständig getrocknet ist. Zunächst 1 Schicht Porter's Mineral Silicate Primer per Pinsel oder Rolle auftragen. Berührungstrocken in 20 Minuten. 2 Stunden trocknen lassen. Dann 1 Schicht Porter's Universal Primer per Pinsel, Rolle oder Spray auftragen. Berührungstrocken in 2 Stunden. 6 Stunden zwischen den Schichten und 24 Stunden insgesamt vor dem Auftragen von Aque Enamel trocknen lassen.

#### BEREITS GESTRICHENE SUBSTRATE:

Beim Überstreichen einer wasserbasierte Acrylfarbe (sofern die Oberfläche gereinigt, sauber und per Sandpapier geschliffen ist, um Glanz zu entfernen) ist Porter's Aqua Enamel selbstgrundierend und kann direkt aufgetragen werden. Alle Lacke, Polyurethane oder Oberflächen, die zuvor mit ölbasierter Emailfarbe gestrichen wurden, sollten gründlich per Sandpapier abgeschliffen werden, um den Glanz zu entfernen und eine „raue“ Oberfläche zu erzeugen. Lose, abplatzende oder abblätternde Farbe muss durch Abkratzen der losen Farbe gereinigt werden. Nagellöcher und Risse mit geeignetem Füllstoff füllen, abschleifen und abbürsten. Alle Verbindungen und reparierte Bereiche mit Porter's Universal Primer grundieren, dann eine Schicht davon auf die gesamte Fläche auftragen.

Berührungstrocken in 2 Stunden. 6 Stunden zwischen den Schichten und 24 Stunden insgesamt vor dem Auftragen von Aque Enamel trocknen lassen.

#### ANWENDUNG:

Vor Gebrauch gründlich aufrühren. Zwei Schichten per Pinsel, kurzflooriger Rolle oder Spray auftragen. Berührungstrocken in 1 Stunde. Zwischen den Schichten mindestens 3 Stunden trocknen lassen. 8 Stunden insgesamt trocknen lassen.

#### ABDECKUNGSRATEN:

Deckt ca. 12–14m<sup>2</sup> pro Liter ab, je nach Porosität, Oberflächenstruktur und Farbabfall.

#### ABWASCHEN:

Wasser.

#### ERGÄNZENDE PRODUKTE:

Porter's Universal Primer (Abdeckung 10m<sup>2</sup> pro Liter) wird ebenfalls empfohlen. Dies sorgt für ein glatteres Gesamtergebnis.

Mineral Silicate Primer (Abdeckung 10m<sup>2</sup> pro Liter) wird empfohlen, um frischen Gips vor dem Auftragen eines Tiefengrundes zu grundieren.

## **VERPACKUNG:**

Porter's Aqua Enamel ist in 1 Liter & 4 Liter Größen erhältlich. Die Standardvariante ist auch in 10 Liter erhältlich.

## **LAGERUNG:**

Kühl und trocken sowie frostgeschützt lagern.

## **VORSICHTSMAßNAHMEN:**

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Schlucken vermeiden. Augenkontakt vermeiden. Längeren Hautkontakt vermeiden. Für ausreichende Belüftung sorgen. Bei versehentlichem Kontakt sofort mit Wasser abspülen. Farbe vor Verwendung prüfen.

## **GARANTIE:**

15 JAHRE GARANTIE: Porter's Paints Aqua Enamel ist garantiert 15 Jahre lang gegen Ablösen, Abblättern und Blasenbildung geschützt, wenn es nach den angegebenen Anweisungen aufgetragen wurde. Diese Garantie gilt nur für Wohnungsarbeiten und deckt kein Versagen von Farbschichten ab, das durch den Ausfall zuvor aufgetragener Beschichtungen verursacht wird, wenn Porter's Paints Aqua Enamel auf Beschichtungen aufgetragen wird, die von Porter's Paints nicht aufgeführt werden, oder im Falle von Substratversagen. Wenn das Produkt die angegebene Leistung nicht erbringt, ersetzen wir die Artikel kostenlos.

Die Gewährleistung gilt für 15 Jahre ab Kaufdatum. Um einen Garantieanspruch geltend

zu machen, wenden Sie sich bitte mit den dargestellten Details an Porter's Paints und machen Sie Angaben zu Ihrem Anspruch. Sie müssen einen Kaufnachweis vorlegen und alle Kosten tragen, die bei der Geltendmachung entstehen. Die Leistungen dieser Garantie sind zusätzlich zu anderen Rechten und Rechtsbehelfen nach geltendem Recht gültig.

Unsere Artikel werden mit Garantien geliefert, die nach dem australischen Verbraucherrecht nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf Ersatz oder Erstattung bei einem größeren Mangel sowie Schadensersatz bei jedem anderen angemessen vorhersehbaren Verlust oder Schaden. Sie sind außerdem dazu berechtigt, die Artikel repariert oder ausgetauscht zu erhalten, wenn die Artikel nicht von akzeptabler Qualität sind und der Mangel nicht zu einem erheblichen Ausfall führt.

## **INFORMATIONEN ZU**

### **HERSTELLER/VERTRIEBSPARTNER:**

Porter's Paints  
288 Coward St  
Mascot NSW 2020  
Australien  
Telefon: (02) 9698-5322  
Gebührenfrei: 1800 656 664  
Fax: (02) 9699-5322  
E-Mail: [enquiries@porters.com.au](mailto:enquiries@porters.com.au)  
Web: [www.porterspains.com](http://www.porterspains.com)

Craig & Rose Ltd  
Unit 8 Halbeath Industrial Estate  
Dunfermline  
Fife  
Schottland  
KY11 7EG  
Telefon: +44 1383 740011